



Českomoravská 2255/12a, 190 00, Praha 9
tel.: 283 083 535, 530, 111 fax: 283 083 536
IČO: 457 96 505, DIČ: CZ 457 96 505
OR – MS v Praze – oddíl C, vložka 11545
Bank.spoj.: ČSOB, a. s.: 0273256861/0300
Email: info@lukor.cz, http://www.lukor.cz



Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

ČSN EN ISO 9001:2009

Technická data, Reklamační řád a Záruční podmínky pro decking MASSARANDUBA

Massaranduba, tato jihoamerické dřevina je velice tvrdá, těžká s vysokou odolností a trvanlivostí. Charakteristické pro dřevinu Massaranduba je vnitřní pnutí, krouktivost a rozpraskávání dřeva zejména na koncích palubek. Vyplavování barviva se projevuje v menší míře než u ostatních používaných dřevin (Merbau, Ipe, ...).

BOTANICKÝ NÁZEV:

Manilkara bidentata

PŮVOD:

Jižní Amerika

TECHNICKÁ DATA :

Objemová hmotnost 1000-1200 kg/m³

ODOLNOST:

Vysoká tvrdost, nízká stabilita, dlouhá životnost, bez nutnosti chemického ošetření

ZBARVENÍ:

Tmavě červená, červeno-hnědá, až nafialovělá s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými kusy palubek jsou přirozené a obvyklé. Dřevo na vzduchu rychle tmavne a časem mění barvu do šedo-stříbrné barvy. Doba zešednutí je závislá na způsobu ošetřování, lokalitě podnebí, vystavení jednotlivých kusů dešti a dalším povětrnostním vlivům.

VLASTNOSTI:

Vysoký stupeň objemových změn dřeva, vysoký stupeň kroutivosti, vysoká náchylnost k praskání, střední stupeň zakřivení, malé růstové defekty. Nutnost předvrtávání děr pro vruty. Možnost tvorby prasklin vlivem klimatu. Dřevo které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům mění svůj objem, sesychá se, nebo narůstá dle změn klimatu. Ve dřevě které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům se mohou vyskytovat trhliny, průhyb takzvané korytkování, krouktivost a točitost, praskliny a trhliny zejména na koncích prken vlivem sesychání, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek.

OBSAH LÁTEK:

Přírodní barvivo se může po určitou dobu vyplavovat ze dřeva například vlivem deště ve formě hnědé tekutiny, proto zamezte kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami nebo podlahovinami, které by mohli být obarveny. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací v případě, že je montáž prováděna v patrech nebo balkonech. Pro montáž používejte pouze ocelové nerezové šrouby. Zamezte kontaktu dřeva s železnými předměty, které vytvářejí modro-černé skvrny, stejně tak jako látek a předmětů způsobující korozi.



Českomoravská 2255/12a, 190 00, Praha 9
tel.: 283 083 535, 530, 111 fax: 283 083 536
IČO: 457 96 505, DIČ: CZ 457 96 505
OR – MS v Praze – oddíl C, vložka 11545
Bank.spoj.: ČSOB, a. s.: 0273256861/0300
Email: info@lukor.cz, http://www.lukor.cz



ČSN EN ISO 9001:2009

Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

VYPLAVOVÁNÍ BARVIVA:

Počáteční vyplavování barviva se projevuje u této dřeviny ve velmi malé míře, nicméně zamezte případnému obarvení míst v okolí. Časem se u této dřeviny projeví změna barvy šedého odstínu vlivem UV slunečního záření. Tento jev se projevuje shodně u všech dřevin.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruka 2 roky dle občanského zákoníku se vztahuje na životnost dřeviny tzn., že se dřevo nerozpadne, zůstane stejně tvrdé. Decking je určen do exteriéru.

Za vady dřeva nejsou považovány:

- otvory po hmyzu („pinholes“)
- barevné odlišnosti
- pryskyřičné kanálky, “vrostlé dřevo / suky“
- dodatečné ohyby dřeva / tepelná a vlhkostní dilatace
- sesychání dřeva (každé dřevo sesychá na povrchu vlivem povětrnostních podmínek)
- dodatečné korýtkování, kroutivost a točitost, praskliny a trhliny zejména na koncích prken vlivem sesychání
- drobné prasklinky, které se časem objeví na povrchu nemají žádný vliv na kvalitu dřeva
- vlivem změn počasí dochází v letních měsících k sesychání materiálu a spáry dosahují až 10 % tolerance / 15 mm. V zimním období naopak spáry mezi jednotlivými prkny téměř zanikají.
- vlivem změny venkovní teploty a vlhkosti, dochází k mírné deformaci v rovinnosti prken. Nerovnost může dosahovat 20 mm na 2m délky prkna.
- jako každé jiné dřevo i exotické dřeviny oxidují tzn. že bez ošetření povrch dostane šedo-stříbrnou patinu. Proto nemá velký význam dřeviny vybírat podle barvy. Zašednutí nemá vliv na kvalitu samotného materiálu ani na jeho trvanlivost.

Jakákoliv snaha o údržbu a zachování barvy je iracionální, náročné a proces šednutí pouze oddálí, nikdy mu však nemůže zabránit.