



Českomoravská 2255/12a, 190 00, Praha 9
tel.: 283 083 535, 530, 111 fax: 283 083 536
IČO: 457 96 505, DIČ: CZ 457 96 505
OR – MS v Praze – oddíl C, vložka 11545
Bank.spoj.: ČSOB, a. s.: 0273256861/0300
Email: info@lukor.cz, http://www.lukor.cz



Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

ČSN EN ISO 9001:2009

Venkovní terasy decking Massaranduba TL

MASSARANDUBA – Manilkara spp. – Sapotaceae

Používané komerční názvy:

Maçaranduba, Maparajuba, Paraju, Balata,
Bulletwood, Beefwood, Nispero

Výskyt:

Subtropické pásmo jižní Ameriky



Obecná charakteristika:

Barva jádrového dřeva světle červená až tmavěčervenohnědá, běl je lehce růžová až světle hnědá. Vlákna rovná, struktura sourodá. Zřetelné vzrůstové otvory o průměru do 1 mm, krystalické látky.

Vlastnosti:

váha surového dřeva	1 260 kg/m ³
váha při 12% vlhkosti	1 000 kg/m ³
objemové sesychání	13.8 %
sesychání v tangenciálním směru	8.3 %
sesychání v radiálním směru	5.9 %
pevnost v ohybu / modul pružnosti	138 kg/cm ²
pevnost v tlaku ve směru vláken	648 kg/cm ²
pevnost v tlaku napříč vláken	155 kg/cm ²

Sušení dřeva průměrné se sklonem ke vzniku trhlinek. Opracovatelnost dobrá, řezání, obrábění dobré, nástroje se rychle tupí. Lepení syntetickými lepidly.

Trvanlivost dřeva velmi dobrá. Vysoká odolnost proti dřevokaznému hmyzu, houbám a vlhkosti.

Použití:

zátěžové konstrukce, mostní pilíře, podlahy, pochozí rošty, sloupy, ploty, pergoly, soustružené dílce, masivní nábytek

Sortiment:

drážkované podlahové profily 21x145, 25x145, 28x145 mm délky 2,1 – 6 m
sámované řezivo 40x100, 40x150, 40x200, 50x100, 50x150, 50x200 mm délky 3-5 m
piloty 68x68, 88x88 mm délky 2,75 a 3,05 m