

Návod na údržbu a následné užívání Dřevo ve venkovním prostředí

1. Oblast použití

Terasy, pergoly, pavilony, palubky, lávky, můstky a také zahradní nábytek jako stoly, židle, lavice z tvrdého dřeva, např. z afzelia, afrormosia, bangkirai, douglaska, dub, flameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makroé, meranti, oregon pine, radiata pine, red cedar, red narra, redwood, robinie, sapelli, sipo nebo teak a také pro všechny jehličnaté dřeviny.

2. Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použít CC-Mýdlo na dřevo. Zředit jej v poměru 1:200 s vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně navlhko vytřít. Používat důkladně vyždímané hadry nebo mopy.

3. Odstranění zašedlého závoje – intenzivní čištění.

Prach a hrubé nečistoty z povrchu zamést smetákem nebo setřít měkkým hadrem. Povrch dřeva předvlhčit čistou vodou. Pro odstranění zašedlého závoje a přilnutých nečistot použít **CC-Odstraňovač povlaku**. Nanést jej štětcem (pokud možno s umělými vlákny bez kovových částic) nebo válečkem sytě na povrch a nechat minimálně 10 minut působit. Poté povrch mechanicky vydrhnout brusným roumem (např. houbou s bílým padem nebo kartáčkem) po směru vláken dřeva. Brusné rouno nebo kartáč průběžně čistit vodou. Povrch po čištění důkladně opláchnout vodou (např. postříkat vodou ze zahradní hadice.) Na velmi odolných nečistotách popř. postup zopakovat a nechat produkt déle působit.

Po dokonalém zaschnutí dřevěný povrch znovu ošetřit, např. **CC-Terasovým olejem světlým** nebo **CC-Bangkirai olejem tmavým** – viz následující kapitola.

Upozornění:

Navazující choulostivé povrchy chránit před postřikáním, např. zakrýt ochrannou folií. Při použití zamezit styku s kovem, používat pokud možno plastové štětce nebo plastové kartáče. Pro čištění nikdy nepoužívat vysokotlaké čisticí stroje nebo tvrdý brusný papír, neboť způsobí zdrsňení povrchu, přirozený obsah vosků a olejů bude odstraněn, povrch zvětrává, špiní se a je náchylnější na působení vody.

Pro odstranění skvrn a zbarvení a pro dosažení hladkého povrchu ručně přebrousit povrch jemným smirkovým papírem (zrnitost 400). Při strojovém přebroušení vzniká teplota, díky které může vzniknout černání spár! Brusný prach odstranit setřením vlhkým hadrem.

4. Olejování povrchu

CC-Terasový olej světlý nebo **CC-Bangkirai olej tmavý** jsou speciální oleje na bázi rostlinných olejů pro použití ve venkovním prostředí. Díky velmi dobré nasávací schopnosti je dřevo konzervováno, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.

Pracovní postup:

Aplikace oleje je možná při venkovní teplotě maximálně 10°C. Impregnované dřevo musí být intenzivně vyčištěno dle kapitoly 3. Po dokonalém vyschnutí dřeva olej rovnoměrně nanést na povrch ve směru kresby dřeva štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Po asi 30 minutách působení přebytečný olej ještě jednou důkladně rozetřít popř. setřít štětcem nebo hadrem. Dřevo po zaschnutí přes noc znovu naolejovat štětcem nebo hadrem, který nepouští vlákna. Přitom tak dlouho pracovat mokré do mokrého, až je dřevo úplně nasyceno. Přebytečný olej důkladně odsát.